

ARGATELA

PARÂMETROS		UNID.	NOMINAL	TOLERÂNCIA
Gramatura		g/m ²	100,00	± 10%
Espessura		mm	0,50	± 5%
Resistência à tração	Longitudinal:	Kgf/5cm	38,25	± 0,05
	Transversal:		38,25	± 0,05
Alongamento à ruptura	Longitudinal:	%	12,50	± 10%
	Transversal:		12,50	± 10%
Densidade	Longitudinal:	nr. de fios/5cm	9,00	± 0,05
	Transversal:		9,00	± 0,05
Apresentação	Larguras	m	0,10/0,15/0,20/0,35/1,00/1,40	--
	Quantidade rolos	ml	50 e 100	--

Composição: Tecido 100% poliéster de alta tenacidade revestido com PVC

Durabilidade: Indeterminada

Propriedades: Alta resistência a tração e alta durabilidade

Utilidade: Impermeabilização, principalmente utilizado na prevenção de trincas e fissuras

Armazenamento: Na posição vertical ou horizontal

Preservação: Produto resistente às intempéries: umidade, calor, etc.

Manuseio: Transportar em palet ou carrinhos apropriados, não arrastar no chão

Rastreabilidade: por Nr. da peça, Nota Fiscal e romaneio